

DINITROL Metallic Spray

Захист днища кузова на восковій основі

Характеристики:

DINITROL METALLIC є виключно тиксотропним антикорозійним матеріалом, який забезпечує довготривалий захист від корозії та абразивного зносу навіть в складних умовах. Після випаровування розчинника залишається міцна еластична воскова плівка коричневого кольору, яка забезпечує надійний захист. Плівка стійка до підвищених температур та зберігає свої властивості адгезії до поверхні у всіх звичайних фарбувальних та сушильних камерах.

Застосування:

DINITROL METALLIC призначений для захисту днища кузова від корозії, який застосовується при будівництві та ремонті транспортних засобів. При нанесенні на чисту, суху поверхню він має гарну адгезію, як до пофарбованих поверхонь, так і покритих шаром полівінілхлориду або подібних матеріалів.

Не має шкідливого впливу на цинк, гуму, пластик. Просте застосування та високий вміст сухих речовин забезпечує чисте та економне нанесення.

DINITROL METALLIC призначений також для використання в якості захисту різних запасних частин, верстатів та конструкцій зі сталі та заліза в умовах особливо агресивного середовища. DINITROL METALLIC також застосовується в якості антикорозійного захисту при тривалому зберіганні або транспортуванні в екстремальних умовах.

Метод нанесення:

DINITROL METALLIC наноситься при кімнатній температурі ($16 \pm 20^\circ \text{C}$). Перед нанесенням матеріалу необхідно ретельно збовтати ємність до виразної чутності сталевої кульки. Поверхня повинна бути чистою, сухою і не мати слідів іржі та мастила. Розпилюйте на відстані $20 \div 30$ см від поверхні. Для досягнення оптимального захисту від корозії, шар мокрої плівки повинен становити $1 \div 2$ мм. При необхідності нанесіть більш товстий шар, де потрібен високий ступінь захисту від механічних впливів. Сушка проводиться при кімнатній температурі. Для запобігання засихання вихідного отвору, відразу після використання матеріалу, переверніть балон дорізом дном та короткочасно розпилюйте матеріал до виходу чистого газу.

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв'язку з різноманітністю можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов'язань, що впливають з використання нашого матеріалу.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

AM-ТЕХНОЛОГІЯ
03134, Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 9
Телефон/Факс:
8 (044) 501-40-47
8 (044) 501-40-33
E-mail:
dinitrol@amtech.com.ua
Web-сайт:
www.dinitrol-ua.com

DINITROL Metallic Spray

Захист днища кузова на восковій основі

Технічні властивості:

Основа:	віск
Колір:	коричневий
Густина:	0,75 кг/м³
Точка спалаху: Точка спалаху активної речовини:	< - 20°C 41°C
Вміст сухої речовини:	25%
Газ що витісняє:	пропан/бутан
Рекомендована товщина мокрої плівки:	1100 мкм
Рекомендована товщина шару:	300 – 500 мкм
Розхід з ємності аерозолю:	1.0 – 1.5 м²
Стабільність при низьких температурах: Стабільність при високих температурах:	-20°C > 130°C
Очищення, видалення:	уайт-спірит
Зберігання:	прохолодному та сухому місці
Термін придатності при зберіганні:	24 місяця
Упаковка:	400 мл аерозоль/балончик (стандартний)

Інформація про безпеку та охорону здоров'я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці на упаковці.

Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв'язку з різноманітністю можливого застосування і технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов'язань, що впливають з використання нашого матеріалу.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

AM-ТЕХНОЛОГІЯ
03134, Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 9
Телефон/Факс:
8 (044) 501-40-47
8 (044) 501-40-33
E-mail:
dinitrol@amtech.com.ua
Web-сайт:
www.dinitrol-ua.com