

**DINITROL® 447**

Антикоррозионная и антигравийная защита кузова

**Характеристики:**

DINITROL® 447 представляет собой быстросохнущий антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/резины. Содержание цинка в материале позволяет значительно улучшить защиту от коррозии. Ионы цинка предотвращают или замедляют процесс образования ржавчины даже на поврежденных участках защитного покрытия. DINITROL® 447 не содержит агрессивных растворителей, таких как хлорированные углеводороды (FCKW/CKW), сложные эфиры и кетоны.

**Применение:**

DINITROL® 447 применяется для обработки кузовов транспортных средств. DINITROL® 447 не оказывает вредного воздействия на ПВХ поверхность, после высыхания образуется постоянно упруго-эластичная пленка, устойчивая к гравию и дорожной соли. После полного высыхания, DINITROL® 447 может окрашиваться любыми стандартными красками.

**Метод нанесения:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь следов ржавчины, пыли и смазки. Материал наносится воздушным пистолетом при давлении воздуха 3 ÷ 5 бар с использованием насадки с выходным соплом приблизительно 3 мм. Материал напыляется равномерно перекрестными слоями на обезжиренную поверхность, обеспечивая целостное неразрывное покрытие. DINITROL® 447 может окрашиваться только после полного высыхания. Не высохшие остатки материала удаляются тканью пропитанной уайт-спиритом.

**Технические свойства:**

Цвет:	Черный, серый
Основа:	Синтетическая смола/резина
Плотность:	~ 1 г/мл
Содержание сухого вещества:	~ 50%
Температура нанесения:	15°C ÷ 25°C
Растворимость в воде:	Не растворяется
Окрашивание:	После полного высыхания
Стойкость к солевому туману, DIN 50021:	> 400 часов
Срок годности при хранении:	24 месяца
Упаковка:	1 литр

Информация о безопасности и охране здоровья содержится в карте безопасности материала или этикетке на упаковке.

Все представленные данные и рекомендации являются результатом тщательных исследований, проведенных в наших лабораториях. Они могут рассматриваться только как рекомендации, соответствующие опыту, накопленному на сегодняшний день. Данные предоставлены добросовестно. Однако, в связи с многообразием возможного применения и технологий производства, мы не берем на себя никакой ответственности или обязательств, вытекающих из использования нашего материала.

AM-ТЕХНОЛОГИЯ  
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9  
Телефон/Факс: (044) 501-40-33 , (067)658-15-20  
E-mail: [dinitrol@amtech.com.ua](mailto:dinitrol@amtech.com.ua) Web-сайт: [www.dinitrol.com.ua](http://www.dinitrol.com.ua)