

DINITROL[®] 440 серый DINITROL[®] 445 черный

Антигравийная защита кузова с звукоизолирующими свойствами

Характеристики:

DINITROL[®] 440 / DINITROL[®] 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова. После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

Применение:

DINITROL[®] 440 / DINITROL[®] 445 применяется для защиты подножек кузова, дверных порогов, спойлеров, задних юбок и колесных ниш, и благодаря своим шумопоглощающим свойствам, материал используется для обработки внутренних поверхностей кузова, таких как салон, багажник, капот и т.д., где применение материалов на битумной основе не желательно. Материал, также, применяется в качестве покрытия тыльной стороны обтекателей и других кузовных облицовок, что позволяет значительно снизить шум от града и дождевых капель.

Метод нанесения:

Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь следов ржавчины, пыли и смазки. Труднодоступные места, из которых нет возможности удалить ржавчину с помощью стальной щетки, рекомендуем предварительно обработать преобразователем ржавчины. Глянцевую поверхность ЛКП, перед применением материала, необходимо заматировать (прошлифовать).

DINITROL[®] 440 / DINITROL[®] 445 поставляется готовым к использованию.

Материал наносится воздушным пистолетом при давлении воздуха 3 ÷ 5 бар с использованием насадки с выходным соплом приблизительно 3 мм. Материал напыляется равномерно на обезжиренную поверхность, обеспечивая целостное неразрывное покрытие. Наносите материал до достижения желаемой толщины, но не более 1 мм. за одну операцию. Если необходимо получить большую толщину слоя, то рекомендуется осуществлять сушку промежуточных слоев.

Сразу после выполнения работ, инструмент и оборудование должны быть тщательно очищены тканью пропитанной уайтспиритом, т.к. высохший материал может быть удален только механическим путем.

После полного высыхания, DINITROL[®] 440 / DINITROL[®] 445 может окрашиваться стандартными автомобильными красками.

Все представленные данные и рекомендации являются результатом тщательных исследований, проведенных в наших лабораториях. Они могут рассматриваться только как рекомендации, соответствующие опыту, накопленному на сегодняшний день. Данные предоставлены добросовестно. Однако, в связи с многообразием возможного применения и технологий производства, мы не берем на себя никакой ответственности или обязательств, вытекающих из использования нашего материала.

AM-ТЕХНОЛОГИЯ
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9
Телефон/Факс: (044) 501-40-33 , (067)658-15-20

E-mail:
dinitrol@amtech.com.ua

Web-сайт:
www.dinitrol.com.ua

DINITROL[®] 440 серый DINITROL[®] 445 черный

Антигравийная защита кузова с звукоизолирующими свойствами

Технические свойства:

	DINITROL [®] 440	DINITROL [®] 445
Цвет:	Серый	Черный
Основа:	Синтетическая смола / резина	Синтетическая смола / резина
Растворитель:	Сложный эфир / ароматические растворители	Сложный эфир / ароматические растворители
Содержание твердых частиц:	~ 58 %	~ 58 %
Плотность:	1,28 г / см ³	1,17 г / см ³
Точка вспышки:	- 4°C	- 4°C
Температура нанесения:	15°C ÷ 25°C	15°C ÷ 25°C
Упаковка:	1 литр	1 литр
Расход из упаковки на м ² / 0,5 мм:	~ 700 г	~ 700 г
Стойкость к солевому туману, 500 мкм сухой пленки:	500 часов	500 часов
Срок годности при хранении от 15°C до 25°C:	24 месяца	24 месяца

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Информация о безопасности и охране здоровья содержится в карте безопасности материала или этикетке на упаковке.

Все представленные данные и рекомендации являются результатом тщательных исследований, проведенных в наших лабораториях. Они могут рассматриваться только как рекомендации, соответствующие опыту, накопленному на сегодняшний день. Данные предоставлены добросовестно. Однако, в связи с многообразием возможного применения и технологий производства, мы не берем на себя никакой ответственности или обязательств, вытекающих из использования нашего материала.

АМ-ТЕХНОЛОГИЯ
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9
Телефон/Факс: (044) 501-40-33 , (067)658-15-20

E-mail:
dinitrol@amtech.com.ua

Web-сайт:
www.dinitrol.com.ua